

PRODUKTDATENBLATT

Stand: März 2016



Kirchdorfer Estrichzement

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 2523-CPR-0008

Fremdüberwachung durch VÖZzert (Notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 2523)

Produkt **Portlandkompositzement EN 197-1 CEM II/B-M (S-L) 32,5 R**

Eigenschaften Der Kirchdorfer Estrichzement CEM II/B-M (S-L) 32,5 R besitzt eine reduzierte Frühfestigkeitsentwicklung und eignet sich ausschließlich für die Herstellung von Zementestrichen. Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Zement nur bei jenen Zementgroßhändlern erhältlich ist, die eine eigene Estrich-Fachberatung mit dementsprechend ausgebildetem Personal vorweisen können.

Charakteristische Eigenschaftswerte	Richtwerte laut Eigenüberwachung	Anforderungen gemäß ÖN EN 197-1
Dichte [g/cm ³]	3,03	-
Blainewert [cm ² /g]	4.200	-
1d-Druckfestigkeit [MPa]	9	-
2d-Druckfestigkeit [MPa]	18	≥ 10
28d-Druckfestigkeit [MPa]	44	32,5 ≤ DF ≤ 52,5
Erstarrungsbeginn [min]	240	≥ 75

Anwendung Für die Herstellung von Zementestrichen.

Lieferform Palette mit 48 Säcken à 25 kg = 1,2 t

Lagerung trocken, vor Feuchtigkeit schützen

Haltbarkeit chromatreduziert, trocken siehe Sackaufdruck



Kontakt:

Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie bitte die Abteilung Vertrieb: vertrieb@kirchdorfer.at oder Telefon +43 5 7715 200-412.

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems, Austria

E-MAIL sekretariat@kirchdorfer.at

TELEFON +43 5 7715 200 0

FAX +43 5 7715 200 466

WEB www.kirchdorfer-zement.at

FIRMENSITZ Kirchdorf/Krems, Austria

EINGETRAGEN IM Handelsgericht Steyr

UID NR ATU23319807

DVR NR 0113042

FN 121253p

BANKVERBINDUNG Raiffeisen Landesbank OÖ

IBAN AT68 3400 0000 0009 3716

BIC RZ00AT2L

ARA NR 2935

BONUS NR 2396