

PRODUKTDATENBLATT

Stand: Jänner 2017



Kirchdorfer Spezialbindemittel SC80

Registrierungsbescheinigung: Nr.: R-1.1.7-15.14896

Fremdüberwachung durch VÖZzert (Notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 2523)

Produkt **SC 80 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 R**
(80 % EN 197-1 CEM II/B- M (S-L) 32,5 R + 20 % Zusatzstoff Typ I)

Eigenschaften Das Kirchdorfer Spezialbindemittel SC80 ist ein SC-Kombinationsprodukt gemäß der Richtlinie Selbst- und leichtverdichtbarer Beton (ECC und SCC) der Österreichischen Bautechnik Vereinigung ÖBV.

Charakteristische Eigenschaftswerte	Richtwerte laut Eigenüberwachung	Anforderungen gemäß Überwachungsvertrag Nr. 03/2015
Dichte [g/cm^3]	3,0	-
Blainewert [cm^2/g]	4.100	-
2d-Druckfestigkeit [MPa]	25	≥ 10
28d-Druckfestigkeit [MPa]	55	$\geq 32,5$
Erstarrungsbeginn [min]	240	≥ 75

Anwendung SC 80 bildet die Basis für Self Compacting Concrete (SCC) bzw. selbstverdichtenden Beton (SVB).

Lieferung lose im Silo-LKW

Lagerung trocken, vor Feuchtigkeit schützen

Haltbarkeit chromatreduziert, trocken im Silo 1 Monat



Kontakt:

Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie bitte die Abteilung Vertrieb: vertrieb@kirchdorfer.at oder Telefon +43 5 7715 200-412.

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems, Austria

E-MAIL sekretariat@kirchdorfer.at

TELEFON +43 5 7715 200 0

FAX +43 5 7715 200 466

WEB www.kirchdorfer-zement.at

FIRMENSITZ Kirchdorf/Krems, Austria

EINGETRAGEN IM Handelsgericht Steyr

UID NR ATU23319807

DVR NR 0113042

FN 121253p

BANKVERBINDUNG Raiffeisen Landesbank OÖ

IBAN AT68 3400 0000 0009 3716

BIC RZ00AT2L

ARA NR 2935

BONUS NR 2396