

PRODUKTDATENBLATT

Stand: Dezember 2017



Kirchdorfer Spezialzement, Sack

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 2523-CPR-0014

Fremdüberwachung durch VÖZzert (Notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 2523)

Produkt **Portlandkompositzement EN 197-1 CEM II/A-M (S-L) 42,5 R**

Eigenschaften Der Kirchdorfer Spezialzement CEM II/A-M (S-L) 42,5 R liegt in der Festigkeitsentwicklung zwischen Normalzement CEM II/B-M (S-L) 42,5 N und Premiumzement CEM I 52,5 R.

Eigenschaftswerte	Eigenüberwachung	ÖN EN 197-1
Dichte [g/cm ³]	3,06	-
Blainewert [cm ² /g]	4.600	-
1d-Druckfestigkeit [MPa]	20	-
2d-Druckfestigkeit [MPa]	32	≥ 20
28d-Druckfestigkeit [MPa]	57	42,5 ≤ DF ≤ 62,5
Erstarrungsbeginn [min]	200	≥ 60

Anwendung CEM II/A-M (S-L) 42,5 R ist prädestiniert für Betonfertigteile mit erhöhten Ansprüchen an Betonfestigkeiten und verkürzte Ausschalzeiten. Bei niedrigen Außentemperaturen ist er infolge der höheren Wärmeentwicklung dem routinemäßig eingesetzten Universal Zement vorzuziehen.

Lieferform Palette mit 48 Säcken à 25 kg = 1,2 t

Lagerung trocken, vor Feuchtigkeit schützen

Haltbarkeit chromatreduziert, trocken siehe Sackaufdruck



Kontakt:

Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie bitte die Abteilung Vertrieb: vertrieb@kirchdorfer.at oder Telefon +43 5 7715 200-412.

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems, Austria

E-MAIL sekretariat@kirchdorfer.at

TELEFON +43 5 7715 200 0

FAX +43 5 7715 200 466

WEB www.kirchdorfer-zement.at

FIRMENSITZ Kirchdorf/Krems, Austria

EINGETRAGEN IM Handelsgericht Steyr

UID NR ATU23319807

DVR NR 0113042

FN 121253p

BANKVERBINDUNG Raiffeisen Landesbank OÖ

IBAN AT68 3400 0000 0009 3716

BIC RZ00AT2L

ARA NR 2935

BONUS NR 2396