PRODUKTDATENBLATT

Stand: Dezember 2020

Kirchdorfer Spezial-Zement, Sack

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 2523-CPR-0014
Fremdüberwachung durch VÖZzert (Notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 2523)

Produkt **Portlandkompositzement EN 197-1 CEM II/A-M (S-L) 42,5 R**

Eigenschaften Der Kirchdorfer Spezialzement CEM II/A-M (S-L) 42,5 R liegt in der Festigkeitsentwicklung zwischen Normalzement CEM II/B-M (S-L) 42,5 N und Premiumzement CEM I 52,5 R.

Eigenschaftswerte	Eigenüberwachung	ÖN EN 197-1
Dichte [g/cm^3]	3,06	-
Blainewert [cm^2/g]	4.600	-
1d-Druckfestigkeit [MPa]	20	-
2d-Druckfestigkeit [MPa]	32	≥ 20
28d-Druckfestigkeit [MPa]	57	42,5 ≤DF≤ 62,5
Erstarrungsbeginn [min]	200	≥ 60

Anwendung CEM II/A-M (S-L) 42,5 R ist prädestiniert für Betonfertigteile mit erhöhten Ansprüchen an Betonfestigkeiten und verkürzte Ausschalzeiten. Bei niedrigen Außentemperaturen ist er infolge der höheren Wärmeentwicklung dem routinemäßig eingesetzten Universal Zement vorzuziehen.

Lieferform Palette mit 56 Säcken à 25 kg = 1,4 t

Lagerung trocken, vor Feuchtigkeit schützen

Haltbarkeit chromatreduziert, trocken siehe Sackaufdruck

Kontakt:
Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie bitte die Abteilung Vertrieb: vertrieb@kirchdorfer.at oder Telefon +43 5 7715 200-412.

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems, Austria
E-MAIL sekretariat@kirchdorfer.at
TELEFON +43 5 7715 200 0
FAX +43 5 7715 200 466
WEB www.kirchdorfer-zement.at

FIRMENSITZ Kirchdorf/Krems, Austria
EINGETRAGEN IM Handelsgericht Steyr
UID NR ATU23319807
DVR NR 0113042
FN 121253p

BANKVERBINDUNG Raiffeisen Landesbank OÖ
IBAN AT68 3400 0000 0009 3716
BIC RZOOAT2L
ARA NR 2935
BONUS NR 2396