

PRODUKTDATENBLATT

Stand: Juni 2025



Kirchdorfer Estrich-Zement, Sack

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 2523-CPR-0008
Fremdüberwachung durch VÖZzert (Notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 2523)

Produkt Portlandkompositzement EN 197-1 CEM II/B-M (S-L) 32,5 R

Eigenschaften Der Kirchdorfer Estrichzement CEM II/B-M (S-L) 32,5 R besitzt eine reduzierte Frühfestigkeitsentwicklung und eignet sich ausschließlich für die Herstellung von Zementestrichen. Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Zement nur bei jenen Zementgroßhändlern erhältlich ist, die eine eigene Estrich-Fachberatung mit dementsprechend ausgebildetem Personal vorweisen können.

Charakteristische Eigenschaftswerte	Richtwerte laut Eigenüberwachung	Anforderungen gemäß ÖN EN 197-1
Dichte [g/cm³]	3,03	-
Blainewert [cm²/g]	4.200	-
1d-Druckfestigkeit [MPa]	9	-
2d-Druckfestigkeit [MPa]	18	≥ 10
28d-Druckfestigkeit [MPa]	44	32,5 ≤DF≤ 52,5
Erstarrungsbeginn [min]	240	≥ 75

Anwendung Für die Herstellung von Zementestrichen.

Lieferform Palette mit 56 Säcken à 25 kg = 1,4 t

Lagerung trocken, vor Feuchtigkeit schützen

Haltbarkeit chromatreduziert, trocken siehe Sackaufdruck



Kontakt:

Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie bitte die Abteilung Vertrieb: vertrieb@kirchdorfer.at oder Telefon +43 5 7715 200-420.

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems, Austria	FIRMENSITZ	Kirchdorf/Krems, Austria	BANKVERBINDUNG	Raiffeisen Landesbank OÖ
E-MAIL sekretariat@kirchdorfer.at	EINGETRAGEN IM	Handelsgericht Steyr	IBAN	AT68 3400 0000 0009 3716
TELEFON +43 5 7715 200 0	UID NR	ATU23319807	BIC	RZ00AT2L
FAX +43 5 7715 200 466	DVR NR	0113042	ARA NR	2935
WEB www.kirchdorfer-zement.at	FN	121253p	BONUS NR	2396